

KARTA PRODUKTU

		Nr	0225004
Nazwa wyrobu		Włóknina igłowana Texfil 3 00	
Masa powierzchniowa		300g/m2	
Skład surowcowy		Polipropylen pierwotny i wtórny	
Kolor		Biały z możliwymi przebarwieniami	
Dodatki		Stabilizator przeciw promieniom UV 3%	
Charakterystyka		Jednostka miary	Wartość
MASA POWIERZCHNIOWA [+/- 20%] (średnia)		[g/m2]	300
SIŁA ZRYWAJĄCA	MD min (średnia)	[N/5cm]	120
	CD min (średnia)	[N/5cm]	85
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	MD min (średnia)	[%]	70
	CD min (średnia)	[%]	60
ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE STATYCZNE		[Kn]	2,2
UWAGI:	Tolerancja szerokości:[+/- 20mm]		
WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ W KIERUNKUPROSTOPADŁYM DO PŁASZCZYZNY WYROBU [l/m2xs]			90
UTYLIZACJA		DO PONOWNEGO PRZETWORZENIA W STANIE CZYSTYM	
Badanie włóknin według normy: PN-EN 29073 -1: 3 próbki x100 cm2 x 13 szt. PN-EN 29073 -3: 10 próbek x 5 cm x 20 cm L szczęk = 100 mm			



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 Jakub Chwieduk
 ul. Boh. Kragujewca 2/10
 85-863 Bydgoszcz
 NIP: 554-144-91-68
 REGON: 091525499